

SOLS DE BALCON, DE HANGAR ET DE CAVE

Substrats existants : 01 : Revêtement de sol en béton/ciment
02 : Revêtement à deux composants
03 : Revêtement à un seul composant

01 : REVÊTEMENT DE SOL EN BÉTON/CIMENT

01a : Séchage jusqu'à max. 5% d'humidité dans le substrat
01b : Résistance minimale à la traction 1,5 N/MM / Résistance à la compression 25 N/MM
01c : Pare-vapeur sur la face inférieure sous forme de film
01d : Le substrat doit avoir au moins 28 jours
01e : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge
01f : Mélanger soigneusement les composants. Pas à grande vitesse (POX)
01g : Ne pas dépasser la durée de conservation (POX)
01h : Bien ventiler

Vistapox 4000

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704
Enlever la pellicule de béton compact (préfabriqué) ou de ciment par ponçage rotatif (diamant) jusqu'à obtenir une absorption uniforme.
Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair
Appliquer une couche de Vistapox 4000 au rouleau. Dilution de 10% avec de l'eau claire
Appliquer une couche non diluée de Vistapox 4000 après 16 heures mais dans les 24 heures. Environ 200 microns mouillé.
Pour un effet antidérapant, utiliser le durcisseur spécial antidérapant.

Peinture pour sol Vistacryl 1K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704
Enlever la pellicule de béton compact (préfabriqué) ou de ciment par ponçage rotatif jusqu'à obtenir une absorption uniforme.
Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair
Appliquer une couche de peinture pour sol Vistacryl 1K. Dilution de 10% avec de l'eau claire
Après un séchage de 12 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.
Après un séchage de 12 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.
Pour un effet antidérapant, utiliser la variante antidérapante

02 : REVÊTEMENT À DEUX COMPOSANTS

01a : Séchage jusqu'à max. 5% d'humidité dans le substrat
01b : Résistance minimale à la traction 1,5 N/MM du revêtement sur le substrat
01c : Pare-vapeur sur la face inférieure sous forme de film
01e : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge
01f : Mélanger soigneusement les composants. Pas à grande vitesse (POX)
01g : Ne pas dépasser la durée de conservation (POX)
01h : Bien ventiler

Vistapox 4000

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704
Enlever les parties détachées et mal adhérentes du revêtement.
Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair

Ponçage mat de toute la surface avec un grain P220

Traiter les parties nues avec du Vistapox 4000 (appliquer au rouleau). Dilution de 10% avec de l'eau claire

Appliquer une couche non diluée de Vistapox 4000 après 16 heures mais dans les 24 heures. Environ 200 microns mouillé.

Pour un effet antidérapant, utiliser le durcisseur spécial antidérapant.

Peinture pour sol Vistacryl 1K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Ponçage mat de toute la surface avec un grain P220

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair

Appliquer la peinture pour sol Vistacryl 1K sur les parties nues. Dilution de 10% avec de l'eau claire

Après un séchage de 12 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.

Après un séchage de 12 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.

Pour un effet antidérapant, utiliser la variante antidérapante

03 : REVÊTEMENT À UN SEUL COMPOSANT

03a : Séchage jusqu'à max. 5% d'humidité dans le substrat

03b : Résistance minimale à la traction 1,5 N/MM du revêtement sur le substrat

03c : Pare-vapeur sur la face inférieure sous forme de film

03d : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge

03e : Bien ventiler

Peinture pour sol Vistacryl 1K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Ponçage mat de toute la surface avec un grain P220

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair

Appliquer la peinture pour sol Vistacryl 1K sur les parties nues. Dilution de 10% avec de l'eau claire

Après un séchage de 12 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.

Après un séchage de 12 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour sol Vistacryl 1K. Environ 150 microns mouillé.

Pour un effet antidérapant, utiliser la variante antidérapante