

MARQUAGE.

Substrat existant : 01 : Béton

02 : Asphalte

03 : Revêtement

01 : BÉTON :

01a : Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

01b : Poncer le béton lissé ou le béton avec un produit de durcissement jusqu'à obtenir une absorption uniforme.

Peinture pour marquage routier Vista 752

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista 2K

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista Aqualine

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Südwest Markierungsfarbe (dans toutes les couleurs)

Appliquer une seule couche de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Vista Craie en Spray (temporaire)

Appliquer une seule couche de Vista Craie en Spray à l'aide de l'aérosol (chariot)

02 : ASPHALTE :

02a : Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

02b : Sécher

Peinture pour marquage routier Vista 752

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista 2K

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista Aqualine

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Südwest Markierungsfarbe (dans toutes les couleurs)

Appliquer une seule couche de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Vista Craie en Spray (temporaire)

Appliquer une seule couche de Vista Craie en Spray à l'aide de l'aérosol (chariot)

03 : REVÊTEMENT :

03a : Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

03b : Ponçage mat grain P 220

Peinture pour marquage routier Vista 752

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 752 au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista 2K

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista 2K au rouleau, au pulvérisateur ou à l'aérosol (chariot)

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Peinture pour marquage routier Vista Aqualine

Appliquer une seule couche de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de peinture pour marquage routier Vista Aqualine au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide

Südwest Markierungsfarbe (dans toutes les couleurs)

Appliquer une seule couche de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Appliquer deux couches de Südwest Markierungsfarbe au rouleau ou au pulvérisateur

Saupoudrer éventuellement des perles réfléchissantes dans la couche encore humide