

PLANCHERS EN BOIS

Substrats existants : 01 : Hêtre

02 : Pin

03 : Protection contre les UV (10 ans)

04 : Durable / BioBased

01 : HÊTRE

01a : Séchage max. 12% d'humidité

01b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge

01c : Mélanger soigneusement les composants.

01d : Ne pas dépasser la durée de conservation (produits 2K)

01e : Bien ventiler

Vista Aqua 2K PU Clear

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Vista Boscalit Aqua Isoleergrond incolore et ne pas poncer cette couche

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de Vistapox Aqua 2K PU Clear au niveau de brillance souhaité (brillant est le plus haut niveau).

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de Vista Aqua 2K PU Clear au niveau de brillance souhaité.

Vista Aqua Invisible 5.0

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre) Grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Vista Aqua Invisible 5.0

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de Vista Aqua Invisible 5.0.

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de Vista Aqua Invisible 5.0.

Laque pour parquet Vista Project

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Vista Boscalit Aqua Isoleergrond incolore et ne pas poncer cette couche

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de laque pour parquet Vista Project au niveau de brillance souhaité.

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de laque pour parquet Vista Project au niveau de brillance souhaité.

02 : PIN

02a : Séchage max. 12% d'humidité

02b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge

02c : Mélanger soigneusement les composants.

02d : Ne pas dépasser la durée de conservation (produits 2K)

02e : Bien ventiler

Vista Aqua 2K PU Clear

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Vista Aqua 2K PU Clear au niveau de brillance souhaité (brillant est le plus haut niveau).

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de Vistapox Aqua 2K PU Clear au niveau de brillance souhaité (brillant est le plus haut niveau).

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de Vista Aqua 2K PU Clear au niveau de brillance souhaité.

Vista Aqua Invisible 5.0

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre) Grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Vista Aqua Invisible 5.0

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de Vista Aqua Invisible 5.0.

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de Vista Aqua Invisible 5.0.

Laque pour parquet Vista Project

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de laque pour parquet Vista Project au niveau de brillance souhaité

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de laque pour parquet Vista Project au niveau de brillance souhaité.

Après 12 heures mais dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de laque pour parquet Vista Project au niveau de brillance souhaité.

03 : PROTECTION CONTRE LES UV (10 ANS)

03a : Séchage max. 12% d'humidité

03b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge

03c : Mélanger soigneusement les composants.

03d : Ne pas dépasser la durée de conservation (produits 2K)

03e : Bien ventiler

Laque de protection NCoat UV

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de Laque de protection NCoat UV

Appliquer une couche de Laque de protection NCoat UV

Appliquer une couche incolore à base d'eau (1K ou 2K) de votre choix

04 : DURABLE / BIOBASED

04a : Séchage max. 12% d'humidité

04b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 8 jours avant d'appliquer la pleine charge

04C : Bien ventiler

Laque pour parquet Vista Project Extra Matt (Bio Based)

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Viamond 704

Enlever les anciennes couches de revêtement par ponçage rotatif, en augmentant le grain (papier de verre).

Du grain P80-P120-P180

Appliquer une couche de laque pour parquet Vista Project Extra Matt (Bio Based)

Appliquer une couche de laque pour parquet Vista Project Extra Matt (Bio Based)

Appliquer une couche de laque pour parquet Vista Project Extra Matt (Bio Based)