

CONCEPTS NCOAT.

Substrat existant : 01 : Bois

02 : Pierre / Béton (vertical et horizontal)

03 : Substrats non absorbants / Concept 2K

04 : Concept anti-graffiti (substrats non absorbants)

05 : Concept anti-graffiti (substrats absorbants, béton et pierre)

06 : Concept de nettoyage (restauration des couleurs et protection

temporaire)

01 : BOIS (NON TRAITÉ)

01a : Séchage max. 12%

01b : Le bois doit être aspiré

01c : Décapage du bois déjà traité

NCoat Wood Concept

En cas de grisonnement et/ou d'encrassement, traiter d'abord avec NCoat Wood Repair

Appliquer NCoat Wood Color

Deuxième traitement avec NCoat Wood Color

Un traitement avec NCoat Wood Protect

NCoat Wood Voorvergrijzer

En cas de grisonnement et/ou d'encrassement, traiter d'abord avec NCoat Wood Repair

Appliquer NCoat Wood Voorvergrijzer

02 : PIERRE / BÉTON (vertical et horizontal)

02a : Séchage max. 5%

02b : Effectuer les réparations éventuelles (joints).

NCoat Stone Concentraat (Vertical)

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec NCoat Reinger M

Imprégner/saturer avec NCoat Stone Concentraat (1l pour 8 l d'eau)

NCoat Stone A (Horizontal)

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec NCoat Reinger M

Imprégner/saturer avec NCoat Stone A

NCoat Anti-Graffiti W1 (Pee Back / Pies terug)

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec NCoat Reinger M

Imprégner/saturer avec NCoat Anti-Graffiti W1

03 : 2K Concept

03a: Substrats non absorbants

03b : tester si la couleur revient après le traitement

03c : Vérifier si le substrat est résistant au matériau 2K (acétate de butyle)

NCoat Metal S 2K

Nettoyer avec NCoat Cleaner C

Nettoyer avec NCoat Isopropanol

Traiter immédiatement avec NCoat Metal S 2K, avec une éponge Reynst Melamine. Max. 20 microns mouillé

04 : CONCEPT ANTI-GRAFFITI (substrats non absorbants)

04c : Vérifier si le substrat est résistant au matériau 2K (acétate de butyle)

NCoat 2K Anti-Graffiti

Nettoyer avec NCoat Cleaner C

Nettoyer avec NCoat Isopropanol

Traiter directement avec NCoat 2K Anti-Graffiti avec une éponge en Reynst Melamine ou un rouleau en mousse conique. 20 microns mouillé.

05 : CONCEPT ANTI GRAFFITI (substrats absorbants tels que les murs en béton et les briques de parement)

05a : Séchage max. 5%

05b : Effectuer les réparations éventuelles (joints etc.).

05c : Les substrats doivent être non traités.

NCoat Anti-Graffiti W1

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec NCoat Reinger M

Imprégner/saturer avec NCoat Anti-Graffiti W1

06 : Concept de NETTOYAGE (restauration des couleurs et protection temporaire)

06a : Substrats non absorbants

06b : tester si la couleur revient après le traitement

06c : Vérifier si le substrat est résistant au matériau (acétate de butyle)

NCoat Clean Care (Clean Polish)

Nettoyer avec NCoat Cleaner C

Nettoyer avec NCoat Isopropanol

Frottez avec NCoat Clean Care.

Laisser un peu sécher et frotter. (éventuellement d'abord traiter avec Clean Polish)