

PISCINES

Substrats existants : 01 : Béton/Enduit à base de ciment

02 : Polyester

03 : Acier

04 : Carrelage (vitrage)

05 : Peinture au caoutchouc chloré

06 : Revêtement à deux composants

01 : BÉTON/ENDUIT À BASE DE CIMENT :

01a : Séchage jusqu'à max 5% d'humidité dans le substrat

01b : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de film ou de bitume.

01c : Le substrat doit avoir au moins 28 jours.

01d : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Enlever la pellicule de béton compact (préfabriqué) ou de ciment par ponçage rotatif jusqu'à obtenir une absorption uniforme.

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair

Appliquer une seule couche de peinture pour piscine Vista au rouleau. 10% dilué avec le diluant Südwest V33

Après 16 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista au rouleau ou au pulvérisateur (max. 100 microns mouillé)

Après 16 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour piscine Vista au rouleau ou au pulvérisateur (max. 100 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

Peinture pour piscine Vista 2K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Enlever la pellicule de béton compact (préfabriqué) ou de ciment par ponçage rotatif jusqu'à obtenir une absorption uniforme.

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair

Saturer le support avec Vista 2K Imprégnation et passer un rouleau sec

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K TopCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

02 : POLYESTER :

02a : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de film ou de bitume.

02b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista 2K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Ponçage mat total avec un grain P220

Appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K TopCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

03 : ACIER :

03a : Le substrat doit être relié par photo-soudure.

03b : Sabler jusqu'à un niveau de pureté de SA 2.5.

03c : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de bitume.

03d : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista 2K

Appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K TopCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

04 : CARRELAGE (VITRAGE)

04a : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de film ou de bitume.

04b : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista 2K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Réparer les joints si nécessaire

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Béton Repair

Appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé).

Ajoutez 1,5% d'additif silane à cette couche pour l'adhésion (la durée de vie en pot est réduite)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K TopCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

05 : PEINTURE AU CAOUTCHOUC CHLORÉ

05a : Sécher les parties nues jusqu'à max 5% d'humidité dans le substrat

05b : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de film ou de bitume.

05c : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Enlever les parties détachées et mal adhérentes de la peinture.

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Béton Repair

Ponçage mat total avec un grain P220

Traiter les parties nues avec la peinture pour piscine Vista diluée à 10% avec le diluant Südwest V33

Après 16 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista au rouleau ou au pulvérisateur (max. 100 microns mouillé)

Après 16 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour piscine Vista au rouleau ou au pulvérisateur (max. 100 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.

06 : REVÊTEMENT À DEUX COMPOSANTS

06a : Sécher les parties nues jusqu'à max 5% d'humidité dans le substrat (BÉTON)

06b : Pare-vapeur à l'extérieur de la piscine, sous forme de film ou de bitume.

06c : Après l'application, laisser sécher et durcir pendant au moins 12 jours avant de remplir la piscine

Peinture pour piscine Vista 2K

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et Vista Viamond 704

Enlever les parties détachées et mal adhérentes de la peinture.

Effectuer les réparations avec du Beissier Aguaplast Beton Repair (BÉTON)

Ponçage mat total avec un grain P220

Traiter les parties nues avec Vista 2K Imprégnation (BÉTON) ou Vista 2K Zwembad BaseCoat dilué à 10% avec le diluant Südwest V33 (POLYESTER / STEEL)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une deuxième couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K BaseCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Après 16 heures mais certainement dans les 24 heures, appliquer une couche non diluée de peinture pour piscine Vista 2K TopCoat au rouleau ou au pulvérisateur (env. 100-120 microns mouillé)

Pour l'antidérapant, mélanger 5% en poids de granulés de polypropylène dans les deux dernières couches de peinture.